

KATALOG

ARCHITEKTUR
MILCH- & FARBGLAS

Milchüberfangglas ist ein maschinengezogenes Glas aus 2 Schichten. Es wird bei gleichbleibender Dicke der Milchglasschicht mit verschiedenen Grundglasstärken hergestellt. Die Lichttransmission liegt bei ca 32%, die Lichtstreuung ist nahezu ideal.

Das macht Milchüberfangglas zum perfekten Material für den Innenausbau. In Hotelhallen, Ausstellungsräumen, im Ladenbau, wie bei der Gestaltung individueller Wohnbereiche überzeugt Milchüberfangglas durch seine guten Eigenschaften: Formstabil, alterungsbeständig, kratzfest, unbrennbar, klimafest und antistatisch. Der Ausdehnungskoeffizient wird mit 94 angegeben.


Farbglass ist ebenfalls maschinengezogen, jedoch massiv eingefärbt. Durch die fast makellose Oberfläche ist es mit gewalzten (Import-) Farbglässern nicht vergleichbar. Damit Sie großzügig gestalten können, führen wir Farb- und Milchglas teils in großen Abmessungen. Beide Glasarten lassen sich bedingt härten bzw zu Verbundglas verarbeiten.



Milchüberfangglas, das ideale Material für Licht-Decken

Durch die industrielle Herstellung bedingt, kann maschinell gefertigtes Farbglass nur in wenigen Tönen produziert werden. Daher führen wir eine Palette **mundgeblasener Farbgläser** (auf Anfrage). Diese Gläser sind für den künstlerischen Bedarf, Bühnenbeleuchtungs- und Signalzwecke und zur Restaurierung historischer Verglasungen nötig. In rot, gelb, blau und grün führen wir diese Gläser auch als Überfangglas - wie z.B. als Basisglas zum Schleifen der historischen Fries-Ecken benötigt.

Mustersätze:
#-MF: Mustersatz Farbglass (gezogen)



Lagermaße (circa):
= Herstellungsformat bei Milchüberfang- & Schwarzglass. Bei Farbglass ca 75-100-160cm

Beschreibung	ME	Farb-Nr	Muster-Nr	O.Kisten ca	Preisgr.
	m ²			m ²	
Milchüberfang 2,1-2,7mm (ca 140x170cm Herst.Maß)			D 00.02	55	513
Milchüberfang 2,7-3,3mm (ca 140x170cm Herst.Maß)			D 00.03	50	514
Milchüberfang 3,5-4,2mm (ca 140x170cm Herst.Maß)			D 00.04	40	515
Milchüberfang 4,3-5,0mm (ca 140x170cm Herst.Maß)				50	516
Milchüberfang 5,0-6,0mm (ca 140x170cm Herst.Maß)				30	517
Schw arzglass 2,8-3,5mm (ca 40-80x170cm Herst.Maß)			D 03.03	50	543
Schw arzglass 3,5-4,5mm (ca 40-80x170cm Herst.Maß)				40	544
Schw arzglass 7,5-8,5mm (ca 40-80x170cm Herst.Maß)				20	546
Farbglass gelb 2,5-3,0mm (ca 150x160cm Herst.Maß)		7272	F 05.80	50	541
Farbglass gelb(dunkel-)2,5-3,0mm (ca 150x160cm H.Maß)		7328	F 05.81	50	541
Farbglass rot(dunkel-) 2,5-3,0mm (ca 100x150cm H.Maß)		8210	F 07.80	50	546
Farbglass violett(rot-) 2,5-3,0mm (ca 150x160cm H.Maß)		9250	F 09.80	50	541
Farbglass blau(kobalt-) 2,5-3,0mm (ca 150x160cm H.Maß)		4218	F 10.80	50	541
Farbglass blau(kobalt-) 4,5-5,5mm (ca 210x160cm H.Maß)		4218	F 10.81	40	542
Farbglass blau(kobalt-) 7,5-8,5mm (ca 240x160cm H.Maß)		4218	F 10.82	25	543
Farbglass blau(marine-) 2,5-3,0mm (ca 150x160cm H.Maß)		4523	F 10.86	50	541
Farbglass blau(türkis-) 2,5-3,0mm (ca 100x150cm H.Maß)		4132	F 10.87	50	541
Farbglass blau(dklkob.-) 2,5-3,0mm (ca 150x160cm H.Maß)		4403	F 10.88	50	541
Farbglass grün(hell-) 2,5-3,0mm (ca 150x160cm Herst.Maß)		5672	F 11.80	50	541
Farbglass grün(dunkel-) 2,5-3,0mm (ca 150x160cm H.Maß)		5432	F 11.81	50	541
Weitere Farben auf Anfrage !					

Hinweis: Alle Gläser dieser Rubrik sind gezogen - daher mit brillianter Oberfläche - nicht mit „Orangenhaut“ wie gewalzte Produkte. Leichte Ziehfehler, wie z.B. Ziewellen lassen sich jedoch nicht immer vermeiden.